

ID INSPIRATION CLICK SOLID 55

THE AUTHENTICS

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration Click Solid 55 Authentics
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag zum Klicken
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Weichmacher	-	Phthalatfrei
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM™
Flächengewicht	EN ISO 23997	8.850 g/m ²
Gefaste Kanten		Ja - 4-seitige Mikrofase
Synchronprägung		Ja
Digitaldruck		Nein
Lieferform	EN ISO 24342	Formate inkl. Klicksystem
	Planken	m ² /Kar & m ² /Pal = verlegbare Fläche ohne Klicksystem 19,70 x 121,70 cm 7 Planken/Kar = 1,61 m ² 90,16 m ² /Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0011-DOP-2021-02
Brandverhalten	EN 13501-1	B _n -s1
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456 -	0,04 m ² K/W Geeignet – max. 27°C
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30
LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 3 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (09/19). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



100%
35%
Recyclable
Recycling-Anteil



Phthalatfrei
100%



<10µg/m³
Bestmögliche
Innenraumluftqualität
* VOC NACH 28 TAGEN



10 Jahre
GARANTIE
GEWERBLICHE
NUTZUNG



20 Jahre
GARANTIE
WOHNBEREICH



Restart
Ready



MADE IN
EUROPE



ID INSPIRATION CLICK SOLID 55

THE CLASSICS

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration Click Solid 55 Classics
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag zum Klicken
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Weichmacher	-	Phthalatfrei

TECHNISCHE MERKMALE			
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM™	
Flächengewicht	EN ISO 23997	8.850 g/m ²	
Gefaste Kanten		Dekorabhängig mit 4-seitiger Mikrofase oder ungefast	
Synchronprägung		Nein	
Digitaldruck		Nein	
Lieferform	EN ISO 24342	Formate inkl. Klicksystem m ² /Kar & m ² /Pal = verlegbare Fläche ohne Klicksystem	
	Planken	19,70 x 121,70 cm	7 Planken/Kar = 1,61 m ² 90,16 m ² /Pal
		24,70 x 149,70 cm	5 Planken/Kar = 1,79 m ² 91,29 m ² /Pal
	Fliesen	33,03 x 60,7 cm	9 Fliesen/Kar = 1,75 m ² 94,50 m ² /Pal
		49,70 x 99,70 cm	3 Fliesen/Kar = 1,46 m ² 90,52 m ² /Pal

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0011-DOP-2021-02
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{f1} -s1
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30

LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 3 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)

UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (09/19). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



The best of our history committed to the future

100%
35%
Recyclebar
Recycling-Anteil





10 Jahre
GARANTIE
GEWERBLICHE
NUTZUNG

20 Jahre
GARANTIE
WOHNBEREICH





