

Skaben Massivholzdiele Französische Seekiefer Rustikal



Äste

- Schwarze Punktäste bis 5 mm
- gesunde, verwachsene Äste bis 10 % der Breite + 35 mm zulässig
- teilweise verwachsene, schwarz umrandete und tote Äste (nicht lose) : 10 % der Breite + 20 mm
- ausgeschlagene Stellen bei Ästen: bis 20 % der Astfläche

Risse

- Endrisse, die nicht länger als die Breite sind, sind zulässig
- Haarrisse (kaum sichtbar) erlaubt

Harzgallen

- vereinzelt bis 2 mm x 25 mm zulässig außerdem eine Harzgalle bis 5 mm x 50 mm je 1,5 m Länge

Natürliche Farbunterschiede

- Sichtseite – ohne jede Verfärbung (Verfärbungen an der Rückseite erlaubt)
- Rindeneinwuchs zulässig: vereinzelt bis 5 mm x 50 mm

Schädlingsbefall

- nicht zulässig

Die Produktion bzw. Sortierung erfolgt in Anlehnung an EN 13990 (massive Nadelholzdiele). Gelegentliche Sortierfehler können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sofern nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Holz ist ein Naturprodukt und zeichnet sich durch Unterschiede in Farbe und Struktur aus.