

Skaben Parkett Premium 1-Stab Landhausdielen Eiche Rustic extramatt versiegelt Räucheroptik gebürstet 2V



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Name des Lieferanten: | Skaben        |
| Produktindex          | BA70241DC2W   |
| Produkt-Katalognummer | BA70241DC2W   |
| EAN-Code              | 4056004002560 |

**MATERIAL/ AUFBAU**

|                                                                      |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parkettaufbau:                                                       | Dreischichtige Holzdielen: Nuttschicht aus Eiche, Mittelschicht und der Gegenzug aus Nadelholz      |
| Optik der Oberfläche:                                                | 1-Stab-Dielen (durchgehende Decklamelle), Country Klasse                                            |
| Oberflächenbehandlung:                                               | 5 Schichten UV-matt Acryllack (3 Schichten Grundlack, 2 Schichten Decklack) wohnfertig endbehandelt |
| Verbindungssystem:<br>(Jeder Packung liegt die Montageanleitung bei) | Verriegelungssystem – 5Gc system, Einlage Stirnseite – Sperrholz                                    |

**CHARAKTERISTIK DER NUTTSCHICHT**

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charakteristik der Nuttschicht                                                                                          | Das Parkett zeichnet sich durch Vielfalt der Farbtöne und der Maserung aus. Durch die UV-Einstrahlung (Sonnenlicht) dunkelt das Holz in einem festen Zeitraum nach. Zweiseitig gefaste Holzdielen. Farbe: braun. |
| Härte des für die Nuttschicht verwendeten Eichenholzes. Messung nach EN 13489 – gemessen nach Brinell Methode (EN 1534) | Durchschnittliche Holzhärte – 37 MPa                                                                                                                                                                             |

## ABMESSUNGEN DER EINZELNEN HOLZDIELE GEMÄSS DER NORM EN 13489

| Abmessungen der einzelnen Holzdielen (mm) | Toleranzwerte                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Stärke: 14                                | Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen $\leq 0,2\text{mm}$ |
| Länge: 2200                               | +/- 0,1%                                                         |
| Breite: 207                               | +/- 0,2mm                                                        |

## DIE STÄRKE DER EINZELNEN SCHICHTEN DER HOLZDIELE WERDEN GEMÄSS DER NORM EN 13647 GEMESSEN

|              |        |
|--------------|--------|
| Nutzschicht: | 3,2 mm |
| Mittellage:  | 8,2 mm |
| Gegenzug:    | 2,6 mm |

## VERPACKUNG

|                                |                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Dielen pro Packung: | 7 Stück a'2200mm<br>v<br>6 Stück a'2200mm + 2 Stück a'1092mm<br>v<br>6 Stück a'2200mm + 1 Stück a'2172mm |
| Verpackung:                    | 3,18m <sup>2</sup> /Pak, 40 Pak/Palette = 127,2m <sup>2</sup>                                            |

## PRODUKTCHARAKTERISTIK / MONTAGEANLEITUNG / GARANTIE

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Holzrestfeuchte bei Auslieferung nach DIN EN 13489: | 7% +/- 2%                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verlegung auf der Fußbodenheizung:                  | Das Produkt ist für die Verlegung auf der Wasser- oder Elektrofußbodenheizung nach Angaben der jeder Produktpackung beiliegenden Montageanleitung zugelassen. Die Oberflächentemperatur darf 29°C auf der Oberfläche oder 100 kW Leistung nicht überschreiten |
| Garantie:                                           | 30 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                      |

## BESCHREIBUNG DER NUTZSCHICHT\*

|                                                                               |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassifikation der Sortierung gemäß der Norm PN-EN 13489 (Sortierungsvorgabe) | Freie Klasse, Werkssortierung (ruhig, ausgeglichen, Ausdrucksstark)                  |
| Klassifikation der Sortierung                                                 | Country Klasse, Farb- und Strukturunterschiede, charakterstarke Maserung             |
| Gesunde Äste                                                                  | Zulässig ohne Begrenzung                                                             |
| Schwarze Äste, gespachtelt, keine Ansammlungen                                | Zulässig; verwachsene, Flügeläste bis zu 45 mm x 100 mm, gerissene Äste bis zu 85 mm |
| Astlöcher, gespachtelt                                                        | Mit einem Durchmesser bis zu 40 mm                                                   |
| Rindeneinwüchse                                                               | Zulässig                                                                             |
| Färbung der Nutzschicht                                                       | Differenziert                                                                        |
| Faserverlauf der Nutzschicht                                                  | Differenziert                                                                        |
| Splint (nur bei Eiche)                                                        | Nicht zulässig                                                                       |
| Markstrahlen (nur bei Eiche)                                                  | Zulässig                                                                             |
| Gespachtelte Risse                                                            | Zulässig mit einer Breite bis zu 8 mm und einer Länge bis zu 600 mm                  |
| Biologischer Verfall (Verblauung/gelbe Flecken)                               | Nicht zulässig                                                                       |

\*Gemäß der Norm EN 13489 sind 3% Holzdielen anderer Klassen pro Charge zulässig. Die Einschränkungen hinsichtlich der charakteristischen Merkmale betreffen die Deckschicht des jeweiligen Elements. Die Spachtelung der Äste, insbesondere bei einer gebürsteten Oberflächen, können durch Vertiefungen und Unebenheiten gekennzeichnet sein, was bei der Behandlung der dekorativen Oberfläche dieser Art ein beabsichtigter Effekt ist. Darstellung der Holzmerkmale gemäß der Norm EN 1310.

### Hinweis

Das Holz ist ein Naturprodukt, dass durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist.

Einzelnen Bilder, Fotos und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.