

NOBLE

PARKETT Technisches Datenblatt 2016



TECHNISCHE INFORMATIONEN (EN 13489)		
Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1
Formaldehydemission	EN 13986	E1
Brinellhärte (durchschnittliche Werte) Eiche	(BHN) EN1534	3,7
Taber Test/Abriebfestigkeit des Lacks* Abrieb bei Proteco Lack (Umdrehungen) Proteco Hardwachs-Öl	EN 13696	4.000 N/A
Reduzierung des Schalls ΔL_w in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8/ nach NF EN ISO 717-2	17
Wärmedämmungswert (RT m2 K/W) nur Dielen auf Graupappe mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Wärmeleitfähigkeit (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11

VERLEGUNG	
Verlegungsmethode	Schwimmend / verklebt
Verlegeanleitung	Download auf tarkett.de Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.
Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung	Proteco Hartwachs-Öl - Ja Proteco Lack - Nein

EMPFOHLENES ZUBEHÖR	
Verlegung	Tarkofoam II / Tarkoflex II
Abschluss	Fußleisten Übergangsprofile Heizkörperrossetten
Reinigung & Pflege	Pflegekit für Holzböden / Spray-Mopp-Kit Bioclean für Lack / Hardwachs-Öl Oberflächen Refresher für Lack / Hardwachs-Öl Oberflächen

Aufgrund der Natur des Materials handelt es sich bei den angegebenen Werten um Durchschnittswerte.

VERPACKUNGSEINHEITEN	14x192x2028
Gesamtstärke (mm)	14
Breite (mm)	192
Länge (mm)	2028
Nutzschicht (mm)	3,5
Dielen / Pack	6
m ² /Pack	2,34
m ² /Palette	93,60
Gewicht/m ² (kg)	9,2

PFLEGE
Tarkett Holzböden sind mit einer Proteco Oberflächenbehandlung ausgestattet und weisen daher eine hohe Beständigkeit gegenüber normalen Nutzungsspuren, Verschleiß, Kratzern und Flecken auf. Einige Böden erfordern mehr Pflege um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. In der Regel handelt es sich hierbei um Böden mit hellen Farbtönen und Hartwachs-Öl Oberfläche, insbesondere solche mit gebürsteter Oberfläche und hervorstechenden Details wie Sägemarken. Bitte beachten Sie immer die Pflegeanleitung auf unserer Internetseite.
Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung auf @ www.tarkett.de

Stand: 03/2016

Noble Proteco Hardwachs-Öl

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % 98 % Natural Renewable	100 % Recyclable
----------------------------	-----------------------------------	---------------------

Noble Proteco Lack

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	97 % 97 % Natürlich kreislaufbar	100 % Recyclebar
----------------------------	--	---------------------



DESIGN

Ein zeitloser Holzboden, inspiriert durch das traditionelle Flechtmuster der 1950er Jahre. Spezielle Bürstungen sorgen für einen modernen Look und ein überraschendes Wechselspiel des Lichts, eine spannende Dynamik zwischen Boden und seiner Umgebung.

PRODUKTBEZEICHNUNG	Artikelnummer	Abmessungen (mm)			Optik	Oberfläche	Oberflächeneffekt	Fase (2-seitig)	pigmentiertes Hartwachsöl	DoP no.
		Gesamtstärke	Breite	Länge						
Noble Eiche (europ.) Scandinavia	7806004	14	192	2.028	Flechte	Proteco Hartwachsöl	gebürstet	-	Ja	0190-0113
Noble Eiche (europ.) Art Deco	7806005	14	192	2.028			gebürstet	-	Ja	0190-0113
Noble Eiche (europ.) Wasa	7870058	14	192	2.028			gebürstet	-	Ja	0190-0113
Noble Eiche (europ.)	7806003	14	192	2.028		Proteco Lack	-	Nein	0190-0113	



Noble Eiche (europ.)
Scandinavia



Noble Eiche (europ.)
Art Deco



Noble Eiche (europ.) Wasa



Noble Eiche (europ.)

Die Abbildungen zeigen nur den Farbton des Bodens. Für nähere Details im Hinblick auf Sortierung und Farbunterschiede beachten Sie das Tarkett Sortierungsbuch oder besuchen Sie unsere Internetseite www.tarkett.de. Die internationale Tarkett Produktrange enthält viele verschiedene Artikel. Einige werden in Ihrem Land möglicherweise nicht angeboten. Obwohl alle Abbildungen mit größter Sorgfalt erstellt wurden, um dem tatsächlichen Aussehen des Bodens gerecht zu werden, führen die unterschiedliche Qualität von Bildschirmen und Druckern und auch die natürlichen Variationen des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.tarkett.de