









Produkteigenschaften		
<b>Format</b>	<b>Floor Fields</b>	<b>New Classics</b>
	2010 x 160 x 13 mm	1593 x 215 x 15 mm
Nutzschicht		ca. 3,6 mm
<b>Verpackung</b>	Paket:	9 Elemente 2,894 m <sup>2</sup> / 19,395 kg
	Palette:	8 Elemente 2,74 m <sup>2</sup> / 25,98 kg
		32 Pakete 92,621 m <sup>2</sup> / 620,640 kg
		32 Pakete 87,679 m <sup>2</sup> / 831,36 kg
<b>Garantie</b>		25 Jahre
<b>Hinweise</b>		- Reinigung und Pflege siehe Anleitung - nur für die vollflächige Verklebung - Technische Änderungen vorbehalten

Produktkennzeichnungen		
 EN 14342:2013	 Qualität Fertigung überwacht Funktionalität www.tuv.com ID 0000057515	 PEFC/04-31-0507
	 THIRD-PARTY VERIFIED ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.	

Toleranzen (EN 13489)	
Zulässige Längenabweichung ( $\pm 0,1$ %)	$\pm 0,05$ %
Zulässige Breitabweichung ( $\pm 0,2$ mm)	$\pm 0,1$ mm
Rechtwinkligkeit des Elementes ( $\leq 0,2$ %)	$\leq 0,05$ %
Längskrümmung entlang des Elementes ( $\leq 0,1$ %)	$\leq 0,05$ %
Querkrümmung über die Breite ( $\leq 0,2$ %)	$\leq 0,08$ %
Oberflächenbündigkeit ( $\leq 0,2$ mm)	$\leq 0,18$ mm
Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstausslieferung (5-9%)	6 – 8 %

Klassifizierung Produkteigenschaften			
		<b>Prüfnorm</b>	<b>Bewertung</b>
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse	EN 12664	Floor Fields: 0,087 m <sup>2</sup> *K/W New Classics: 0,100 m <sup>2</sup> *K/W
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	$\leq 0,05$ ppm
	Trittschall	ISO 717-2	18 dB (auf Akustik-Protect 100)
	Entsorgung		EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38

Klassifizierung Oberflächeneigenschaften		
	<b>Prüfnorm</b>	<b>Bewertung</b>
	EN 13893	in Prüfung
	CEN/TS 15676	in Prüfung
		in Prüfung
	EN 13501-1	D <sub>f1</sub> s1
	EN 13501-1	D <sub>f1</sub> s1
	EN 13442	in Prüfung
	ISO 2409	in Prüfung
	DIN 51130	in Prüfung

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20180101_PA_TDS_Parkett_Edition_DE
Datum:	01.08.2013	Aktualisierung:	<a href="http://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter">www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.01.2018

Freie Sortierung nach EN 13489		
Sortiment:	Floor Fields	New Classics Fischgrät (französisch)
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Lamelle	Oberseite der Lamelle
<b>Holzart:</b>	<b>Eiche</b>	
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	
Herkunft:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ	
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ES-LH-TT4-EI	ER-L-FGF-EI
	Version 12	Version 1
	2016	2013
	N2	N2
<b>Sortierung:</b>	<b>Select</b>	<b>Select</b>
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 15 mm	nicht zulässig
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig: bis 5 mm
Kittstellen	zulässig	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	zulässig: bis 1 x 200mm
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	zulässig: in Ästen	nicht zulässig
Faserneigung	kein Kriterium	kein Kriterium
Gesunder Kern	nicht zulässig	-
Markstrahlen	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig: einheitliche braune Farbe	zulässig: einheitliche braune Farbe
Weißstreifigkeit	-	-
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig
<b>Nicht sichtbare Teile</b>		
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.		
<b>Bemerkung</b>		
Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.		

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20180101_PA_TDS_Parkett_Edition_Anhang_DE
Datum:	01.08.2013	Aktualisierung:	<a href="https://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter">https://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:		01.01.2018	Seite 1 von 1