

# 879

## PFLEGE- UND EINLASSÖL

REGISTER 13

### PRODUKTVORTEILE

- **Eignung: Objektbereich mit besonders starker Beanspruchung**
- **hochbelastbares Pflege- und Einlassöl für saugfähige Holzböden**
- **verbessert die Strapazierfähigkeit der Holzoberfläche, insbesondere bei Weichhölzern**
- **auf Basis von veredelten Naturölen und Wachsdispersionen**
- **roll-, und streichbar**
- **verarbeitungsfertig**
- **sparsam im Verbrauch**
- **reinigt und pflegt zugleich**

### ANWENDUNG



PARQUET

Für das Imprägnieren und Pflegen von:

- sämtlichen Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern
- Dielen, Holzpflaster, Industrieparkett, Schwingböden. Böden auf Heizestrichen, OSB-Platten und Exotenhölzern
- zur Grundierung und zusätzlichen Imprägnierung unter Öl-Wachs Systemen

Für Innen.

### EIGENSCHAFTEN

<b>Basis</b>	veredelte Naturöle in Isoaliphaten
<b>Farbe</b>	bräunlich
<b>Dichte</b>	ca. 0,846 g/cm <sup>3</sup>
<b>Konsistenz</b>	dünnflüssig
<b>Reiniger (im frischen Zustand)</b>	815 Handclean, handelsüblicher Terpentinersatz
<b>Verarbeitungsbedingungen</b>	min. 15 °C Bodentemperatur, mind. 18°C Material- und Raumtemperatur, 35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%
<b>Auftragsweise</b>	Öl-Wachs-Rolle
<b>Verbrauch</b>	ca. 80 - 100 g/m <sup>2</sup>
<b>Trockenzeit</b>	ca. 24 Stunden
<b>Erste vorsichtige Nutzung</b>	nach ca. 1 Tag
<b>Endhärte</b>	nach ca. 8 - 10 Tagen, bis dahin vor Wasser schützen
<b>Beste Verarbeitbarkeit</b>	innerhalb von ca.60 Monaten, originalverpackt, Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen
<b>Lagerbedingungen</b>	kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5-30 °C)
<b>Frostempfindlich</b>	nein

# 879

## Eurofinish oil

---

Kennzeichnung nach GHS

bitte Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten

---

Umwelt-/Arbeitsschutz

GISCODE: Ö60  
DecoPaint EU/2004/42: Kat. A/f/Lb: <700 g/l (2010)

---

EUH208 Enthält Cobaltbis(2-ethylhexanoat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

---

---

### UNTERGRUND

---

- Die zu imprägnierenden Oberflächen müssen sauber und ohne Reste von Öl, Wachs, Silicon und anderen haftungsmindernden Schichten sein.
- Zu pflegende Oberflächen sind vorab mechanisch zu reinigen.
- Die Fugen sind bei Bedarf und Möglichkeit gekittet.
- Der Feinschliff richtet sich nach der Holzart, um das Eindringvermögen vom Produkt zu gewährleisten, muss ein „Dichtschleifen“ der Oberfläche mit zu feinem Schleifmittel verhindert werden. Es wird empfohlen den Schleifvorgang mit Schleifgitter zu beenden.

---

### VERARBEITUNG

---

- Gebinde vor Verbrauch gut aufschütteln.
- Mit Öl-Wachs Walze nass in nass auftragen und nachrollen, bis es ganzflächig nass stehen bleibt und das Holz kein Öl mehr aufsaugt (je nach Holzart bis zu 60 Minuten). Bei Bedarf nach 12 Stunden den Vorgang wiederholen.
- Überschüssiges Öl mit Spachtel oder Gummiwischer abziehen und sofort mit beigem Pad (Bedarf 1 Stück für ca. 40 - 50 m<sup>2</sup>) unter der Poliermaschine rückstandsfrei einmassieren. Auf der ganzen Fläche dürfen keine glänzenden Stellen und Ölspritzer mehr sein. Ränder, Ecken, Heizkörper, Türleibungen usw., die mit der Poliermaschine nicht erreicht werden, mit beigem Hand-Pad trockenmassieren.
- Ölrückstände vermeiden! Sie trocknen sehr langsam und bleiben lange klebrig!

---

### HINWEISE

---

- Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Parkett sind zu beachten!
- Mit Öl getränkte Lappen oder Pads wässern oder luftdicht lagern, transportieren. Selbstentzündungsgefahr.
- Geölte Parkettflächen sind regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Hierfür empfehlen wir geeignete Eurocol Produkte.
- Während der Trocknungsphase Fläche vor Wasser schützen.
- Bitte beachten Sie die entsprechende Pflegeanweisung für geölte/gewachste Böden. Diese sind dem Nutzer nachweisbar zu übergeben.

---

### VERSANDPACKUNGEN

---

2,5l, 10l Einweggebinde netto

# 879

## Eurofinish oil

---

### ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

---

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Stand 7. Mai 2015  
ersetzt Ausgabe vom 04. November 2008

Version Nr.: 04  
75755\_879-HW01  
Revision Formular TI: V06

---

### RAUM FÜR IHRE NOTIZEN

---

# 879

Eurofinish oil