

## Technische Information Holzfaserdämmplatte

Art.-Nr. 406 354



---

<b>Einsatzbereich</b>	Trittschalldämmunterlage aus natürlicher Holzfaser für Parkett- und Laminatböden	
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• gute Trittschalldämmung und Raumklangverbesserung</li><li>• exzellente Dämmeigenschaften</li><li>• hohe Druckfestigkeit bis zu 20 to / m<sup>2</sup></li><li>• durch stabile Faserstruktur dauerhaft gebrauchstauglich</li><li>• besonders diffusionsoffen</li><li>• beständig gegen chemische Lösungsmittel</li><li>• einfache und schnelle Verarbeitung</li><li>• Ausgleich von Unebenheiten bis zu 3 mm</li><li>• ökologisch, umweltverträglich und recyclingfähig</li></ul>	
<b>Technische Daten</b>	<b>Dicke:</b>	ca. 5 mm
	<b>Format:</b>	790 x 590 mm
	<b>Gewicht:</b>	ca. 1,25 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Paketinhalt:</b>	15 Stk. pro Paket = 7 m <sup>2</sup>
	<b>Trittschallverbesserung:</b>	19 dB
	<b>Kantenausbildung:</b>	stumpf
	<b>Rohdichte:</b>	ca. 250 kg / m <sup>3</sup>
	<b>sd-Wert:</b>	0,025 m
	<b>Dauerdruckstabilität:</b>	20 t/m <sup>2</sup>
	<b>Brandklasse:</b>	Efl (nach DIN EN 13501-1)
	<b>Einsatzstoffe:</b>	Holzfasern, Aluminiumsulfat, Paraffin, Farbstoff
	<b>Wärmedurchlasswiderstand:</b>	0,11 m <sup>2</sup> K/W

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

---

### **Hamberger Flooring GmbH & Co. KG**

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

[www.haro.de](http://www.haro.de)

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: [mail@hamberger.de](mailto:mail@hamberger.de)