



Parkett
Noble
Atelier Kollektion

Technische
Daten
2016

Parkett

Noble

Atelier Kollektion



TECHNISCHE INFORMATIONEN	Noble
Dicke (mm)	14
Breite (mm)	192
Länge (mm)	2028
Dicke der Nutzschicht (mm)	ca. 3,5
Gewicht (kg/m ²)	ca. 8,0
Taber Abraser/Abriebfestigkeit des Lacks* prEN 13696	
Abrieb bei Proteco Lack (Umdrehungen)	>4000
Abrieb bei Proteco Natura (Umdrehungen)	>3500
Abrieb (mg/100 Umdrehungen)	ca. 3,5
Reduzierung des Schalls	
NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2, ΔL_w in dB mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	17
Formaldehydemission EN 13986	E1
Brandverhalten EN 13501	D _n
Wärmedämmungswert (RT m ² K/W)	
nur Dielen	0,101
auf Graupappe	0,121
mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	0,141
Verlegung**	Schwimmend / Verklebt
Kompatibel mit Fußbodenheizung***	Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung

* Daten zeigen Ergebnisse unter Berücksichtigung der neuen Komponenten der Aktualisierung 2006. Methode nicht für gebürstete, gebeizte oder Hartwachs-Öl Produkte anwendbar.

** Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.

*** Nicht geeignet für die Holzarten Buche und Ahorn

Noble Proteco Lack / Proteco Natura

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	97 % 97 % Natürlich Erneuerbar	100 % Recyclebar
----------------------------	--------------------------------------	---------------------

Noble Proteco Hartwachs-Öl

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % 98 % Natürlich Erneuerbar	100 % Recyclebar
----------------------------	--------------------------------------	---------------------

Holzböden, Brinellhärte (BHN), EN1534



www.tarkett.com