

## wineo-Dämmplatte 5 mm | Technisches Datenblatt

### Beschreibung

Die wineo-Dämmplatte 5 mm ist speziell als Trittschalldämmung für Laminat- und Parkettböden gedacht. Speziell auf alten Holzuntergründen und Dielen gleicht sie Unebenheiten und Schüsselungen der Dielenbretter bis zu 3 mm aus, dämmt gegen Kälte und Wärme.



### Produktzusammensetzung

Holzfasern, Aluminiumsulfat, Paraffin, Farbstoff

### Technische Daten

#### Abmessungen:

Platte (Länge x Breite)	790 x 590 mm
Stärke	5 mm
Gewicht	ca. 1,28 kg/m <sup>2</sup>
Rohdichte	ca. 250 kg/m <sup>3</sup>

#### Verpackung / Lieferform:

VPE:	22 Platten / Paket
Paket:	10,25 m <sup>2</sup>
Palette:	205,00 m <sup>2</sup> / 20 Pakete

Wärmedurchlasswiderstand	0,07 R [(m <sup>2</sup> K)/W]
--------------------------	-------------------------------

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (DIN ISO 10456, 3)	0,07 λ [W/(mK)]
---	-----------------

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ 5
--------------------------------------	-----

sd-Wert	0,025 [m]
---------	-----------

Druckfestigkeit	bis zu 20 t/m <sup>2</sup>
-----------------	----------------------------

Trittschallverbesserung	bis zu 19 dB
-------------------------	--------------

Raumklangverbesserung	bis zu 15 dB
-----------------------	--------------

Brandschutzklasse (DIN EN 13501-1) (DIN 4102)	E B2
---	---------

### Umwelt / Entsorgung

Umweltverträglichkeit:	ökologisch, umweltverträglich
------------------------	-------------------------------

Recycling:	recyclingfähig
------------	----------------

Entsorgung:	über Hausmüll
-------------	---------------

Abfallschlüsselnummer	030105 / 170201
-----------------------	-----------------

### Verlegung

Die wineo Dämmplatte nur auf bleibend trockenen Holzuntergründen verlegen. Die wineo Dämmplatte wird lose verlegt.

Die Platten sollten im Winkel von 45° zur Laminat-/Parkettfläche verlegt werden, so dass die Plattenstöße nicht mit den Fußbodenelementen überlagern können.

Zwischen jeder Reihe muss ein Abstand von 2 mm eingehalten werden, um bei schweren Belastungen eine Ausdehnung der Dämmplatte zu ermöglichen. Der Abstand von der Wand soll etwa 10 mm betragen.

Bei der Verlegung auf Zement-/Anhydritestrichen muss der Boden zuerst mit einer Dampfbremse, z. B. der 0,2 mm starken wineo PE-Dampfbremse ausgelegt werden.

#### Hinweis:

Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products GmbH vorbehalten