Installation guide for wooden decking

Allgemein:

Unsere Holzterrassendielen sind von höchster Qualität und Formstabilität. Nach dem Erhalt der Ware sollte diese im Trockenen (unter Dach) gelagert werden. Achten Sie auf eine gute Belüftung. Das Auspacken der Ware sollte erst kurz vor der Verlegung stattfinden. Überzeugen Sie sich hier vor der Verarbeitung von der einwandfreien Beschaffenheit der Ware. Bereits geschnittene oder verlegte Ware ist von der Beanstandung ausgeschlossen.

Untergrundvorbereitung:

Achten Sie darauf, dass der Untergrund auf dem die Terrasse gebaut wird fest und eben ist. Um einen Pflanzenwuchs unter ihrer Terrasse vorzubeugen empfehlen wir Ihnen als Unterlage auf dem Untergrund die Verwendung unseres Unkrautvlieses.

Unkrautylies

Vliesunterlage zwischen Erduntergrund und Unterkonstruktionsholz. Mindert den Pflanzenwuchs erheblich unter ihrer Terrasse. 1,5 x 10 m auf einer Rolle = 15 gm pro Rolle.



Als Auflagefläche für die Unterkonstruktionshölzer empfehlen wir Ihnen die Verwendung von unseren **Terrassenlagern**. Der Achsabstand der Auflageflächen sollte hier 40 – 60 cm betragen.

Terrassenlager

Höhenverstellbarer Träger zum Unterbau und Höhenausgleich von Unterkonstruktionsholz (Bedarf: ca. 2 Terrassenlager pro lfm. Unterkonstruktion) erhältliche Größen:

30 - 65 mm Verstellbereich 60 - 140 mm Verstellbereich

60 - 140 mm Verstellbereich 140 - 220 mm Verstellbereich

Terrassenlager "Flex"

Höhenverstellbarer Grundträger (Verstellbereich 35-55 mm) zum Unterbau und Höhenausgleich von Unterkonstruktionsholz. Mit den Adaptern 20 mm und 40 mm kann die Höhe beim Grundträger ganz individuell und spontan verstellt werden. Je nach Verwendung der Adapter erreichen Sie eine maximale Höhe von 275 – 295 mm pro Träger.



Bei unseren Terrassenlagern haben Sie den Vorteil, dass Sie Höhenunterschiede im Bereich von 30 – 220 mm ganz einfach durch manuelle Verstellung der Lager ausgleichen können. Wir empfehlen Ihnen generell bei der Terrasse ein Gefälle von 2% einzuhalten. Diese Gefälle können Sie z.B. mit unseren Terrassenlagern durch unterschiedliche Höheneinstellung ganz einfach herstellen.

Alternativ können Sie als Auflagefläche für die Unterkonstruktion auch Waschbetonplatten verwenden.

Gummigranulatpads

Unterlage zur Überbrückung von geringfügigen Unebenheiten, Schutz und Dämmung der Unterkonstruktionshölzer. (Bedarf: 2 Pads pro [fm. Unterkonstruktion); erhältliche Größen:

3x55x85 mm / 8x55x85 mm / 20x55x85 mm



Für den konstruktiven Holzschutz, bessere Unterlüftung und zur Verbesserung des Trittschalls empfehlen wir die Verwendung von unseren Gummigranulatpads. Diese werden zwischen der Auflagefläche und der Unterkonstruktion gelegt.

General information:

Our wooden decking is a product of the highest quality and dimensional stability.

Upon receipt of these goods, the planks should be stored in dry conditions protected (in covered conditions). Upon opening the packaging, verify that all material is of the highest quality and that no damage has occurred during transport. Cut or installed products can not be returned.

Preparing the ground underneath:

The ground must be firm and flat. We suggest you use our **weed control mat** for stopping plant growth.

Weed contral mat

The weed control mat goes between the ground and the decking to stop plant growth.

1,5 x 10 m on one roll = 15 sqm/roll.



We suggest that you use our **decking base** as the weight-bearing surface fort he underconstruction. The distance from the centre should be 40 to 60 cm.

Decking bases

This product is to be used as the base for the underconstruction, to bridge over vertical heights Consumption: Two bases per one meter of underconstruction

Available sizes:

30 - 65 mm adjustable range 60 - 140 mm adjustable range 140 - 220 mm adjustable range

Decking bases "Flex"

This product is used as the base of the underconstruction and to bridge over vertical heights. Consumption: on one meter underconstruction. You need two main bases. You can add an Adapter with 20 mm or 40 mm. You can build with this a maximum high from 295 mm.



Our **decking bases** have the advantage that you can bridge over a vertical height from 30 – 220 mm.

We recommend that you install the terrace at a slope of 2 degrees slanting away from the building.

This slope can be easily achieved with our **decking bases** by using different height adjustments.

Rubber resin pads

Pads have to be used between the underconstruction and the ground. consumption: Two pads per one meter of undercontruction

3x55x85 mm / 8x55x85 mm / 20x55x85 mm




We recommend the use of our **Rubber resin pads** to protect the structure of the wood, to provide better ventilation and improve the sound insulation. These are placed between the underground and the underconstruction.

Installation guide for wooden decking

Verlegung & Befestigung:

Unterkonstruktion:

Generell sollte die Holzunterkonstruktion die gleichen holztypischen Eigenschaften und die gleiche Dauerhaftigkeitsklasse besitzen wie die Terrassendiele. Als Alternative zur Holzunterkonstruktion können wir die Aluminiumunterkonstruktion empfehlen. Haltbarkeit, Formstabilität und eine geringe Aufbauhöhe zeichnen diese aus.



Hinweise: Immer auf eine ausreichende Unterlüftung achten. Zu festen Bauteilen sollte ein Abstand von 2 cm gehalten werden! Gummigranulatpads unter die Unterkonstruktion legen.

Achsabstände bei Unterkonstruktionsholz:

Terrassendielen- stärke	Achsabstand von Unterkonstruktionsholz zu Unterkonstruktionsholz
20 - 21 mm	400 mm
24 - 27 mm	500 mm
33 - 40 mm	700 mm
43 - 45 mm	900 mm

Sichtbare Befestigung mittels Edelstahlschrauben:

Als Montagehilfe und für den konstruktiven Holzschutz und zur besseren Unterlüftung empfehlen wir Ihnen unsere Abstandhalter in 4 mm oder 7 mm.



Vor dem Schrauben empfehlen wir Ihnen die Terrassendiele mittels unseren **Bohrsenker** "Vorzubohren und zu Senken", dies verhindert ein Ausfransen des Holzes an der Oberfläche. Unsere **Bohrschablone** hilft Ihnen hierbei immer den richtigen Abstand von Bohrloch zu Bohrloch einzuhalten. Der Abstand vom Bohrloch zum Kopfende der Terrassendiele sollte mindestens 5 cm betragen um eine Splitterung des Holzes zu vermeiden.




Bohrlochschablone und automatischer Fugenabstand in einem".

Bohrsenker: Vorbohren und Senken in nur einem Arbeitsgang (Durchmesser 5 mm, Bohrtiefe inkl. Senkung 25 mm)

Installation and fixing:

Underconstruction:

In general, the timber undercontruction should have the same properties and durability as the wooden decking above it. As an alternative to wooden undercontruction, we recommend you use our aluminium undercontruction, which has the compatible durability, dimensional stability and height.



Notes: Always ensure that you have good ventilation under the decking. Fixed components should have a space of 2cm. Rubber resin pads have to be placed below the underconstruction.

Distances between the centres of the underconstruction:

Thickness from terrace planks	Distance between the underconstruction
20 - 21 mm	400 mm
24 - 27 mm	500 mm
33 - 40 mm	700 mm
43 - 45 mm	900 mm

Visible fixing with stainless steel screws:

Assist assembly and for the constructive wood protection, better ventilation underneath, we recommend our distance pieces 4 mm or 7 mm.



Before you screw down the terrace planks please use our **special drill**. This prevents fraying of the wood on the surface. **Our drill hole pattern set** makes the holes the correct distance apart. The distance from the well to the top of the decking board should be at least 5 cm to avoid splintering of the wood.



With this drill hole pattern set you have a help for fastening and a distance piece.

Pre-drill and sagging in just one step (diameter 5 mm, drilling depth incl. sagging 25 mm)

Installation guide wooden decking

Nach dem Vorbohren und Senken wird die Terrassendiele zweimal auf der Unterkonstruktion mittels unseren Edelstahlschrauben verschrauben.



Für Holzunterkonstruktion Edelstahlschrauben "aus gehärtetem Edelstahl" inkl. Torx-Bit. (Bedarf: je nach Abstand der Unterkonstruktion werden pro lfm. Terrassendiele 4 – 6 Schrauben benötigt): 5 x 50 mm (für Terrassendielen mit 20 mm Stärke) 5 x 60 mm (für Terrassendielen mit 25-27 mm Stärke) 5 x 70 mm (für Terrassendielen mit 35-45 mm Stärke)

Für Aluminiumunterkonstruktion - mit Spezialbohrkopf 5,5 x 45 mm (für Terrassendielen mit 20 - 26 mm Stärke) After pre-drilling please screw down the terrace planks on the under construction twice.



For decking with wooden underconstruction Stainless screws including torx-bit in one box Consumption: approx. 4-6 screws per meter from terrace

5 x 50 mm (for decking planks with 20 mm thickness) 5 x 60 mm (for decking planks with 25-27 mm thickness) 5 x 70 mm (for decking planks with 35-45 mm thickness)

For decking with aluminium underconstruction 5,5 x 45 mm (for decking planks with 20 - 26 mm thickness)

Nichtsichtbare Befestigung mittels Spezialfix:

Durch unserem Spezialfix Edelstahl können Sie unsere Holzterrassendielen in der Stärke 20-26 mm auf unsere Holzunterkonstruktion oder auf unserer Aluminiumunterkonstruktion "nicht" sichtbar befestigen. Wir haben in den letzten Jahren viele Systeme getestet und es gibt, laut unserer Meinung, kein besseres und dauerhafteres System als dieses.

Spezialfix

Edelstahl: passend zu hellen Holzarten. Edelstahl schwarz eloxiert: passend zu dunklen Holzarten.

Nichtsichtbare Befestigung und Unterlüftung ein einem System. Verpackungsgrößen:

Standardpaket (160 Cips, reicht für ca. 4 qm)

Objektpaket (480 Clips reicht für ca. 12 qm)
Alle Verpackungseinheiten inkl. Befestigungsschrauben und Torx-Bit.

Invisible installation can be made with special stainless steel clip called Specialfix:

We have tested many systems and the Specialfix stainless steel clip is the best and most durable one for invisible installation. This system can be used on wood decking of 20-26 mm thick, and on our wooden and aluminium sub-

Specialfix

Stainless steel: for light kinds of wood. Stainless steel black eloxed: for dark kinds of wood.

Standardpackage (160 Cips for 4 sgm) Objectpackage (480 Clips for 12 sqm) All packages incl. screws and torx-bit



Den Spezialfix mit integriertem Montageanschlag auf der Rückseite der Terrassendiele mittels zwei Edelstahlschrauben 4,2 x 17 mm befestigen. Den nächsten Spezialfix gegenüber seitlich versetzt befestigen. Danach drehen Sie die Terrassendiele herum und befestigen Sie diese bei einem Spezialclip auf der Unterkonstruktion mittels Edelstahlschraube 4,2 x 35 mm. Diesen Vorgang wiederholen Sie mit den nächsten Dielen. Anfangs- und Enddiele sichtbar mittels Edelstahlschrauben von oben befestigen.

Eine ausführliche Verlegeanleitung für die nichtsichtbare Befestigung mittels Spezialfix und ein Montagevideo finden Sie unter www.futurafloors.de im Bereich Download.

Detailed installation instructions can be found on our website, including an installation film that can be downloaded. www.futurafloors.com.





Installation guide wooden decking

Reinigung & Pflege:

Von Natur aus sind Holzterrassendielen witterungsbeständig und dauerhaft. Durch äußere Einflüsse und durch die natürliche UV-Einstrahlung verändern diese ihre Farbe und vergrauen.

Wir empfehlen Ihnen die Holzterrassendielen vor Verlegung mit dem WOCA Exterior Cleaner gründlich zu reinigen. Dieser entfernt Verschmutzungen und öffnet die Holzporen, somit das Öl besser eindringen kann. Danach tragen Sie mit einem Pinsel das Woca Exterior Öl auf und polieren nach kurzer Zeit überschüssiges Öl mittels Baumwolltuch ein. Für jede Holzart haben wir ein passendes Öl mit den richtigen Farbpigmenten. Beachten Sie hierzu unsere Empfehlungen.

WOCA Exterior Cleaner

Zum Reinigen von verschmutzten Oberflächen und zur generell für naturbelassene Oberflächen. Verbrauch: Ein Gebinde (2,5 Liter) reicht für ca. 15 - 20 qm

WOCA Exterior Öl

Zum Ölen und Schutz von Holzterrassendielen. Verbrauch: Ein Gebinde (2,5 Liter) reicht für ca. 10 - 15 qm



Um Rissbildungen und Ausblutungen an den Schnitt-und Strinkanten zu verhindern empfehlen wir die Verwendung unserer **Hirnholz- und Kantenversiegelung**.

Durch Oxidationen entstandene schwarze Flecken oder Verfärbungen auf der Oberfläche können Sie mit unserer **Oxalsäure** entfernen. Diese bitte mit Handschuhe und Bürsten auf die verschmutzten stellen auftragen.

Weitere Verarbeitungshinweise und technische Datenblätter zu den einzelnen Zubehörprodukten finden Sie unter <u>www.futurafloors.de</u> im Bereich Download.

Cleaning and maintenance: Wood decking is weather res

Wood decking is weather resistant and durable. Due to the fact that natural UV rays do affect the colour of wood, we recommend cleaning and oiling the wood.

We supply **WOCA Exterior Cleaner**, which will remove dirt and open the pores of the wood, and **Woca Exterior Oil**, which is applied after cleaning with a brush. We have a suitable oil for each wood type, so please refer to our recommendations.

WOCA Exterior Cleaner


This cleans the new terrace planks and also renovates old terrace planks and is used before oiling.

Consumption: one box per 15-20 sqm

WOCA Exterior Oil

This oils the terrace planks after cleaning.

Consumption: one box can oil 10-15 sam.



We recommend using our **Edge Sealant** to prevent cracking and bleeding at the cut ends.

We recommend using our **Oxalic Acid** to remove the black spots or discolouration on the surface of the wood caused by oxidation.

For more information and details of our products please refer to our download area on www.futurafloors.com.



